



Bona Mega ONE®

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Finis à base d'eau monocomposant qui offre une protection supérieure.



Bona Mega ONE® simplifie la vie quotidienne de l'artisan, rendant le travail plus rapide et plus facile avec la qualité sur laquelle vous comptez. Bona Mega ONE est une finition transparente à 1 composant à base d'eau qui sèche rapidement, est facile à utiliser et offre une forte épaisseur pour une protection supérieure.

- Durcissement complet 5 jours
- Construction élevée
- Séchage rapide
- Excellente abrasion
- Non jaunissant
- Certifié GREENGUARD



Bona Mega ONE®

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Finis à base d'eau monocomposant qui offre une protection supérieure.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – Eau, résine(s) polymère(s), propylène glycol et dérivé de silice

Couleur – Blanc laiteux (humide)

pH – 7,5

Solides – 32 %

Densité – 8,76 livres/gallon

COV réglementaire américain – 275 g/L

Niveau de brillance - 40-45% pour semi-brillant, 20-25% pour satiné, 7-9% pour extra mat

Odeur – Faible

Stabilité – durée de conservation de 1 an dans un contenant non ouvert

Emballage – bouteille en plastique de 1 gallon

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Clarté - Clair lorsqu'il est sec

Nivellement – Excellent

Démousse - Excellent

Temps de séchage – 2-3 heures

Couverture – 500-600 pieds carrés par gallon

Pourcentage durcissement après 24 heures - 75 %, 100 % après 5 jours

Durcissement maximal - 100% après 5 jours

UTILISATION RECOMMANDÉE

Résidentiel à fort trafic - cuisines, entrées, chambres familiales, maisons avec animaux de compagnie, enfants et trafic piétonnier élevé, restaurants commerciaux, bureaux, magasins de détail, hôpitaux, écoles et universités et maisons de retraite. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

COMPATIBILITÉ

Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier considérablement selon les essences de bois, en particulier sur les essences exotiques huileuses et résineuses. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le plancher en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie.
2. Pour un plancher teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 100, puis multidisque avec du papier de grain 80 à 120. Pour un plancher non-teinté, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 120, puis multidisque avec du papier de grain 120 à 150. Ce brunissage réduira la quantité d'augmentation de grain.
3. Utilisez une brosse Tampico sur un tampon et passez soigneusement l'aspirateur.
4. Essuyer avec un chiffon ou un tampon de nettoyage en microfibre Bona®
5. Appliquer le système de finition Bona.

FINITION BONA Mega ONE®

Appliquer un scellant Bona ou une teinture Bona et 2 couches de Bona Mega ONE. Suivez les instructions sur l'étiquette. L'ajout d'une troisième couche de Bona Mega ONE est recommandé dans les zones commerciales et résidentielles à fort trafic. Visitez bona.com pour plus d'informations sur les produits et les applications.



Bona Mega ONE®

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Finis à base d'eau monocomposant qui offre une protection supérieure.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Bona® Floor Coater, Bona® Roller, Bona® Cut-In Pad.
REMARQUE : Utilisez un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.

APPLICATION RECOMMANDÉS

BIEN AGITER AVANT UTILISATION. NE PAS DILUER. Comme meilleure pratique, double filtrer la finition en enveloppant une passoire de peinture à mailles fines ou des nylons autour du filtre fourni. Insérez dans la bouteille et coupez tout excès de matière.

FINITION

1. Couler une ligne de finition de 6 po de large le long du mur de départ. Aller avec le grain du bois. 2. À l'aide d'un applicateur de plancher Bona pré-humide, tirez l'applicateur vers l'avant dans le sens du grain du bois, déplacer la finition vers le mur opposé. Pour maintenir un bord humide en tout temps, tenez l'applicateur de plancher à un angle de chasse-neige. 3. À la fin de chaque passage, tournez l'applicateur et tirez à travers la flaque ; Tamponnez l'applicateur de plancher parallèlement au bord humide. 4. Enlever toute marque de tours. Ne pousser pas durement ou rapidement à éviter des gouttes s'envolent de l'applicateur 5. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 500-600 SQ. FT. PAR GALLON. NE PAS ÉTALER TROP MINCE. 6. Laisser la première couche sécher 2-3 heures. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées de 65-80 °F/40-60 % d'humidité relative). 7. Pour des résultats plus lisses, voir **PONÇAGE DES COUCHES INTERMÉDIAIRES**. Au minimum entre les couches, passez l'aspirateur et nettoyez soigneusement avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona (sec ou légèrement humidifié avec de l'eau).

ABRASION DE COUCHE INTERMÉDIAIRE

Il n'est pas nécessaire d'abréser entre le scellant à base d'eau Bona et les couches de finition à moins que plus de 48 heures se soient écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour des résultats plus lisses, abréser entre chaque couche si nécessaire, en utilisant un multidisque et des abrasifs Bona Diamond de grain 180-240 avec des tampons intermédiaires Bona. Nettoyez soigneusement le plancher poncé à l'aide de l'aspirateur Bona PowerScrubber® OU et collez avec les tampons de nettoyage en microfibre Bona (secs ou légèrement humidifiés avec de l'eau). Lorsque vous utilisez des scellants à base de solvant, TOUJOURS poncé, passer l'aspirateur et coller avant les couches de finition.

RECOUVREMENT

Assurez-vous que le Plancher est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Si des contaminants sont présents, utilisez le Bona Recoat System™ complet pour assurer l'adhérence. Sinon, suivez le processus Bona Prep®. Un défaut d'adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas suivis et si le plancher n'a pas été testé pour sa compatibilité.

DURCISSEMENT

Le processus de durcissement prend environ 5 jours (75 % de durcissement après 24 heures, 100 % après 5 jours). Le plancher peut être piétiné après 24 heures mais reste susceptible d'être éraflé ou marqué jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Les meubles peuvent être remis en place avec soin après 3 jours. Ne remplacez pas les tapis tant que le sol n'est pas complètement sec.



Bona Mega ONE®

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Finis à base d'eau monocomposant qui offre une protection supérieure.

NETTOYER

Les outils d'application doivent être soigneusement nettoyés à l'eau et entreposés dans un récipient hermétique. Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

ENTRETIEN DES PLANCHERS

Utilisez uniquement une vadrouille ou un chiffon en microfibre Bona sec pour le nettoyage pendant la première semaine. Placez des tapis d'entrée à toutes les portes d'entrée pour empêcher l'excès de saleté et de gravier. Balayez ou passez l'aspirateur tous les jours et nettoyez au besoin avec le nettoyant pour planchers de bois franc Bona®. Utilisez des tampons en feutre sous les pieds des meubles et des appareils électroménagers.

LA STABILITÉ

Durée de conservation d'un an dans un contenant non ouvert.

ENTREPOSAGE

Ininflammable - Bona Mega ONE doit être entreposé dans un environnement climatisé. GARDER HORS DU GEL. Ne pas entreposer au-dessus de 100° F (38° C).



Bona Mega ONE®

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Finis à base d'eau monocomposant qui offre une protection supérieure.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	La description	Éclat	Taille	Aucun cas	Poids en livres.)
WT300318001	Bona Mega ONE	Semi-brillant commercial	Gallon	3	28
WT300618001	Bona Mega ONE	Satin commercial	Gallon	3	28
WT300918001	Bona Mega ONE	Commercial Extra-Mat	Gallon	3	28