



Bona Red Out™

Neutralisant à base d'eau en 2 étapes

Solution simple et facile à utiliser pour éliminer les teintes rouges et roses des parquets de chêne rouge



Bona Red Out™ est un neutralisant de couleur à base d'eau en deux étapes, conçu pour réduire les teintes rouges et roses afin d'aider à imiter l'apparence du parquet en chêne blanc. Bona Red Out peut être utilisé en toute sécurité sur plusieurs essences de bois, du chêne rouge au cerisier brésilien et la formule à faible teneur en COV offre un environnement plus sûr pour les entrepreneurs et les propriétaires. Ce produit unique a une très faible odeur, sèche rapidement et est compatible avec l'ensemble du Bona System™ pour permettre une préparation facile pour la teinture, le scellement et la finition, ce qui en fait la première étape parfaite pour obtenir des teintes plus claires, y compris une apparence nordique, peu importe la couleur ou les essences de bois.

- Minimise les teintes rouges/roses que l'on trouve couramment dans les parquets en chêne rouge
- Processus en 2 étapes simple et facile à utiliser
- Compatible avec l'ensemble du système de finition Bona
- Formule à séchage rapide et à faible odeur
- Auto-neutralisant
- Pas de durée de vie en pot limitée et pas de produit gaspillé
- À diluer avec de l'eau pour moins d'intensité
- Plusieurs couches pour renforcer l'effet
- Saturer avec de l'eau pour ouvrir le grain du bois lors de l'application de Bona Red Out
- Peut être utilisé avec plusieurs essences de bois (ex : chêne rouge, pin, cerisier brésilien)
- Idéal pour le « lacing-in » du plancher



Bona Red Out™

Neutralisant à base d'eau en 2 étapes

Solution simple et facile à utiliser pour éliminer les teintes rouges et roses des parquets de chêne rouge

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Partie A

Ingrédients – Eau, hydroxyde de calcium, agent mouillant, agent anti-sédimentation

pH – 2.87

Matières solides – 2%

Masse volumique – 3,77 kg/3,78 litres (8.33lb/gal) (1.0)

Conformité aux COV réglementaire des États-Unis – 0 g/L

Odeur – Non-agressive

Stabilité – Durée de conservation de 1 an dans un récipient non ouvert

Emballage – 2 x 1- gallon (3,78 litres) Partie A et 2 x 1-gallon (3,78 litres) Partie B par bidon

Partie B

Ingrédients – Eau, peroxyde d'hydrogène, stabilisants, inhibiteur de tanin

pH – 12.13

Matières solides – 8%

Masse volumique – 3,5 kg/3,78 litres (8.95 lb/gallon) (1,075)

Conformité aux COV réglementaire des États-Unis - 0 g/L

Odeur – Non-agressive

Stabilité – Durée de conservation de 1 an dans un récipient non ouvert

Emballage – 2 x 1- gallon (3,78 litres) Partie A et 2 x 1-gallon (3,78 litres) Partie B par bidon

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION

Clarté – Voilé

Temps de séchage – **Partie A** – 10 à 15 minutes,

Partie B – 12 heures

Couverture – 42 à 56 m² par 3,78 litres (450-650 pi² per gallon) pour la *Partie A* et la *Partie B*

Outils d'application – Chiffon propre, brosse, tampon applicateur, bac à peinture

UTILISATION RECOMMANDÉE

Bona Red Out™ est un neutralisant de couleur à base d'eau en deux étapes, conçu pour réduire les teintes rosées des parquets en chêne rouge standard.

AVANT L'USAGE, LIRE LE MODE D'EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appeler Bona États-Unis au 800/-872-5515

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

INTERVENTION

Partie A

AVERTISSEMENTS! Provoque une grave irritation des yeux. Provoque une irritation de la peau.

Prévention : Portez des gants de protection. Portez une protection pour les yeux ou le visage. Lavez-vous les mains soigneusement après manipulation.

Intervention : SI CONTACT AVEC LA PEAU : Lavez avec beaucoup de savon et d'eau. Enlevez les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser. En cas d'irritation cutanée : Demandez un avis médical. **SI CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Partie B

DANGER! Provoque une grave irritation des yeux. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Prévention : Obtenez des instructions spéciales avant utilisation. N'utilisez pas avant d'avoir lu et



Bona Red Out™

Neutralisant à base d'eau en 2 étapes

Solution simple et facile à utiliser pour éliminer les teintes rouges et roses des parquets de chêne rouge

compris toutes les précautions de sécurité. Portez des gants de protection. Portez une protection pour les yeux ou le visage. Lavez-vous les mains soigneusement après manipulation.

Intervention : Si exposé ou concerné : Demandez un avis médical. **SI DANS LES YEUX :** Rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Demandez un avis médical.

COMPATIBILITÉ

Bona Red Out™ est un neutralisant de couleur à base d'eau en deux étapes, conçu pour réduire les teintes rosées des parquets en chêne rouge standard. Les résultats de la teinture peuvent varier considérablement en fonction des types de bois, en particulier sur les bois exotiques, huileux et résineux. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.

PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par l'industrie.
2. Terminez avec du papier abrasif au grain 80 à 100, puis un MultiDisc Bona avec du papier abrasif au grain 80 à 120.
3. Utilisez une brosse Tampico sur un polissoir et passez l'aspirateur soigneusement partout.
4. Essayez en passant une vadrouille en microfibre sèche ou un chiffon sec Bona® pour retirer la poussière.

LE SYSTÈME DE FINITION BONA RED OUT™

Appliquez 1 à 2 couches de Bona Red Out™, suivies de n'importe quelle teinture, l'huile pénétrante naturelle

ou le scellant Bona, suivies de 2 à 3 couches de n'importe quelle finition Bona. Suivez les instructions de l'étiquette. Visitez bona.com pour de plus amples renseignements et applications sur les produits.

APPLICATEURS ET OUTILS RECOMMANDÉS :

Rouleau en microfibre, tampon d'application et bac à peinture Bona.

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE :

Secouez et remuez bien avant l'utilisation. Mélangez de temps en temps pendant l'utilisation.

REMARQUE : Bona Red Out™ peut être dilué avec de l'eau pour un effet moindre. Diluez en mélangeant des parties égales d'eau dans la partie A et la partie B.

Bona Red Out est destiné à être utilisé ensemble comme étape 1 et étape 2. NE PAS MÉLANGER LA PARTIE A ET LA PARTIE B ENSEMBLE.

PROCESSUS POUR APPLIQUER

Bona recommande 1 à 2 applications selon l'aspect désiré.

1. À l'aide d'un rouleau en microfibre Bona et d'un bac à peinture, appliquez Bona Red Out™ Partie A généreusement et uniformément sur le bois brut, en le lissant dans le sens du grain à l'aide d'un tampon applicateur, et laissez pénétrer pendant 10 à 15 minutes. Attendez de ne plus voir de flaque de la partie A sur le sol avant de passer à l'étape suivante.
2. En utilisant Bona Red Out™ Partie B, répétez le même processus. Si une deuxième couche est nécessaire, répétez le processus ci-dessus. Pour de meilleurs résultats, appliquez la Partie B lorsque le sol est encore humide avec la Partie A. Si la partie A sèche complètement avant l'application de la partie B,



Bona Red Out™

Neutralisant à base d'eau en 2 étapes

Solution simple et facile à utiliser pour éliminer les teintes rouges et roses des parquets de chêne rouge

l'effet de blanchiment sera légèrement diminué. Remarque : S'il y a une apparence voilée ou crayeuse sur le sol, il est préférable de rincer tout le sol avec de l'eau propre avant d'appliquer une teinture ou un scellant. Si le sol est propre et sans voile, vous pouvez procéder sans rincer à l'eau. 3. **VEILLEZ À UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 42 à 56 m² (450-650 pi²) PAR 3,78 LITRES (1 GALLON). NE PAS ÉTENDRE EN COUCHE TROP FINE.** 4. Laissez sécher le sol pendant la nuit dans des conditions idéales de 60 à 80 °F (16 à 27 °C) avec une humidité relative de 35 à 75 %. Un taux d'humidité élevée et / ou une température basse prolongeront le temps de séchage tandis qu'une bonne ventilation et aération réduiront

2. le temps de séchage. Remarque : Un humidimètre sans broche peut déterminer le temps de séchage de Bona Red Out™ avec plus de précision. Enregistrez la teneur en humidité du bois brut avant d'appliquer Bona Red Out™, puis attendez que la teneur en humidité soit inférieure à 1 % de la mesure de base avant d'appliquer la teinture ou le scellant.

PRÉPARATION DU SOL APRÈS

BONA RED OUT Une fois complètement sec, le sol peut être teint tel quel pour un niveau de saturation de couleur raviver à l'eau, ou il peut être poli avec un tampon rouge de 1 po (2,54 cm) pour lisser tout soulèvement du grain.

NETTOYAGE

Les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau et conservés dans un contenant hermétique.

STABILITÉ

Durée de conservation d'un an dans un récipient non ouvert.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ininflammable - Bona Red Out doit être entreposé dans un environnement climatisé. **GARDEZ À L'ABRI DU GEL.** N'entrez pas à des températures supérieures à 38 °C (100 °F). Éliminez le contenu non utilisé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

ENSEIGNEMENT POUR PASSER UNE COMMANDE

Numéro de l'article	Description	Taille	N°/Bidon	Poids/lb
WS760018000	Bona Red Out, Partie A et Partie B	3,78 L (1 gallon)	2 x 1-gallon (3,78 L) – Partie A 2 x 1-gallon (3,78 L) – Partie B	17,42 kg (36.40) lb